



ALABASTINE REPARA MADERAS es una masilla rellenadora lista para usar, fácil de lijar. Ideal para reparar superficies de madera. Su fórmula especial permite la aplicación de barniz o esmalte luego de 2 horas y acompaña los movimientos naturales de la madera, sin retraerse o agrietarse.

Envases disponibles:

- **Pomo de 200 g – Color: Natural**
- **Pomo de 75 g – Colores: Natural, Haya, Roble, Roble Oscuro, Caoba y Blanco**

BENEFICIOS

- Rellena hasta 10 mm de profundidad en una aplicación.
- Flexible y resistente al agua.
- Se puede perforar y soporta clavos y tornillos.
- Fácil de lijar, no contrae ni se agrieta.
- Compatible con esmaltes y barnices base de agua o base solvente.
- Los colores se pueden mezclar, obteniendo nuevos tonos.

usoS

Para reparaciones generales en madera para uso en interiores y exteriores, como puertas, ventanas, muebles, etc. No debe usarse en áreas sumergidas en agua o mojadas permanentemente.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Resina de acetato de vinilo modificada, cargas minerales, agua, pigmentos inorgánicos, espesantes y biocidas no metálicos. Sustancias peligrosas: no aplicable.

INFORMACIONES TÉCNICAS

- **Sólidos/Peso:** 87,0 %
- **Peso Específico:** 1,620 g/cm³
- **VOC (compuestos orgánicos volátiles):** máx. 2 g/L
- **pH (10% en agua):** 7,0 – 9,0



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- Asegúrese de que la superficie a reparar esté seca y libre de partes sueltas.

DATOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN	RENDIMIENTO
Espátula de metal o plástico.	Variable, según la profundidad de la capa aplicada.

SECADO

Al tacto - 30 minutos

- Pintura con pincel - 2 horas
- Pintura con rodillo - 3 horas
- Lijado - 5 horas
- Perforación / clavado / tornillos - 24 horas

Los tiempos de secado expresados anteriormente dependen de las condiciones de temperatura y humedad y del tamaño del defecto.

La capa muy gruesa, la baja temperatura y la alta humedad pueden requerir un mayor tiempo de secado.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 5 ° C.

Modo de usar

Usar equipo adecuado de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras.

1. Después de la preparación de la superficie, presione el envase entre los dedos para homogeneizar el producto.



2. Aplique en el área dañada utilizando una espátula húmeda. Si el defecto es circular (agujero en la madera), nivele el producto con movimientos del centro a los bordes de la imperfección.

Deje que el producto sobresalga ligeramente para lijar después del secado. Utilizar protección ocular y mascarilla al lijar.

3. Para daños profundos, trabaje en capas de 10 mm, dejando que el producto se seque al menos 2 horas entre capas.
4. Después del secado completo, lije hasta nivelarla superficie y elimine el polvo.
5. Lave las herramientas con agua tibia inmediatamente después del uso

OTRAS INFORMACIONES

Para cualquier otro uso o información, llame:

En Argentina Centro de Información al Cliente - 0800-333-2522

En Uruguay: Centro de Atención al Cliente - 0800-1401

En caso de emergencia:

En Argentina comunicarse con Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

En Uruguay comunicarse con CIAT (Centro de información toxicológica), teléfono 1722.

La Hoja de Datos de Seguridad Química (MSDS) para este producto se puede obtener en www.alabastine.com.